

## 全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01585640

申請廠商： 棉樹實業股份有限公司

報告日期： 2018 年 5 月 18 日

樣品敘述：

一件委託測試樣為 45% 聚乙烯 (ICOLD) 55% 聚酯纖維酯針織布，230 公分寬，顏色標示為白色/灰藍色。

廠商提供之洗標：

樣品收到/測試日期 : 2018 年 5 月 11 日  
訂單號碼 : -  
型號 : 涼感舒柔布  
買家名稱 : -  
製造廠商 : -  
參照法規 : -  
備註 : -

測試內容：

依申請商之要求，細節請參考附頁。

全國公證檢驗股份有限公司  
審核者：

彭春麟

彭春麟  
總經理



Page 1 of 2

Iris/ELLIE



## 全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01585640

測試內容：

1 織物瞬間涼感性能試驗法 (CNS 15687 L3272-102 年 9 月 30 日, 依據 KES-F7 機器):

瞬間接觸涼感(W/cm<sup>2</sup>) 0.245

備註： 1. 恆溫恆濕條件：溫度 20°C±2°C 及相對濕度 65±5% RH  
2. 測試接觸皮膚面

2 織物瞬間涼感性能試驗法 (CNS 15687 L3272-102 年 9 月 30 日, 模擬測試, 依據 KES-F7 機器):  
洗滌條件：CNS 15140 L3263, B 型水洗機, 洗程序號 8B, 水溫 30°C, 柔洗方式清洗, 然後吊掛晾乾

水洗三十次後  
瞬間接觸涼感(W/cm<sup>2</sup>) 0.237

備註： 1. 恆溫恆濕條件：溫度 20°C±2°C 及相對濕度 65±5% RH  
2. 測試接觸皮膚面

-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站：<http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

